EKOWOOD

GEMINATI

Scheda Prodotto

PROPRIETÀ MISURATE	UNITÀ DI MISURA	VALORE LIMITE ENplus A1
Classe Diametrica	mm	6 ± 1
Lunghezza pellet	mm	3,15 - 40
Contenuto idrico	w-%tq	≤ 10,0
Contenuto in ceneri	w-%secco	≤ 0,70
Durabilità meccanica	w-%tq	≥ 98,0
Particelle fini (< 3,15 mm)	w-%tq	≤ 0,5
Potere calorifico inferiore	kWh/kg	≥ 4,6
Densità apparente	kg/m3	600 ≤ dens. app. ≤ 750

Informazioni Logistiche

PARAMETRI	UNITÀ DI MISURA	VALORE
Misure pallet	cm	100 x 100
Sacchi per pallet	nr.	72
Peso confezione singola	Kg	15 c.a.
Peso pallet	Kg	1.080
Carico completo	nr.	26 pedane

15 KG

6 SACCHI/STRATO

72 SACCHI

PELLET DI LEGNO RICAVATO DA PURO LEGNO VERGINE DI ABETE PRIVO DI CORTECCIA

LE NOSTRE CERTIFICAZIONI:

ENplusA1 in conformità alla normativa europea EN 17225-2

EN plus A1 ISO 17225-2
IT 344

GRUPPO PRODUTTORI E DISTRIBUTORI PELLET ENplus AIEL

AIEL ASSOCIAZIONE ITALIANA ENERGIE AGROFORESTALI

Geminati Pierino Srl - via Artigianale, 3 – 25020 Cigole (BS) - www.geminati.it - info@geminati.it