



HOLZ PELLETT

GEMINATI

Scheda Prodotto

| PROPRIETÀ MISURATE | UNITÀ DI MISURA | VALORE LIMITE ENplus A1 |
|-----------------------------|-----------------|-------------------------|
| Classe Diametrica | mm | 6 ± 1 |
| Lunghezza pellet | mm | 3,15 - 40 |
| Contenuto idrico | w-%tq | ≤ 10,0 |
| Contenuto in ceneri | w-%secco | ≤ 0,70 |
| Durabilità meccanica | w-%tq | ≥ 98,0 |
| Particelle fini (< 3,15 mm) | w-%tq | ≤ 0,5 |
| Potere calorifico inferiore | kWh/kg | ≥ 4,6 |
| Densità apparente | kg/m3 | 600 ≤ dens. app. ≤ 750 |

Informazioni Logistiche

| PARAMETRI | UNITÀ DI MISURA | VALORE |
|-------------------------|-----------------|-----------|
| Misure pallet | cm | 100 x 100 |
| Sacchi per pallet | nr. | 72 |
| Peso confezione singola | Kg | 15 c.a. |
| Peso pallet | Kg | 1.080 |
| Carico completo | nr. | 26 pedane |



15

KG

6

SACCHI/STRATO

72

SACCHI



PELLET DI LEGNO RICAVATO DA CONIFERA E LATIFOGLIA DECORTECCIATA

LE NOSTRE CERTIFICAZIONI:

ENplusA1 in conformità alla normativa europea EN 17225-2

